

PARCOL PUR

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИДКОТЕКУЧИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Клей **PARCOL PUR** полиуретановый жидкотекучий клей для паркета, Предназначается для быстрого, особо прочного, термо- водостойкого склеивания. При ремонте, инъектировании пустот под ранее уложенном паркете. Без запаха.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиреными. Если клей находился при отрицательных температурах, то его перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей. В случае склеивания строительных материалов с низкой остаточной влажностью или не содержащих влагу (металл, бетон, керамика и др.) или для сокращения времени отверждения напылить воду в виде тумана (мелкой дисперсией) на клеевой слой в количестве не более 15 г/кв.м.

Совместить склеиваемые поверхности в течении 20 минут от момента нанесения клея и поместить их под пресс, обеспечив хороший контакт и давление не ниже 0,6 N/кв.м. Выдержать поверхности под нагрузкой:

при +20 °С — 60 минут без напыления воды или 40 минут с напылением воды.

при +40 °С — 30 минут без напыления воды или 20 минут с напылением воды.

при +60 °С — 10 минут без напыления воды или 7 минут с напылением воды.

Через 2-3 часа после склеивания изделие готово к дальнейшей переработке. Окончательная прочность достигается через 24 часа при +20 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Состав	Полиуретановый преполимер
Расход	100-200 г/м ²
Влажность основания	2% (метод СМ)
Влажность паркета	9% ± 2%
Очиститель	Метиленхлорид, ацетон, этилацетат, ксилол
Время полного затвердения	24 часа при +20 °С

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +15°С до +25°С – 9 месяцев.

УПАКОВКА:

Пластиковая бутылка - 1 кг.