

## PARCOL Poly 2K

### ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ВОДЫ

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Клей **PARCOL Poly 2K** предназначен для приклеивания ДСП, ОСП, фанеры, паркета и массивной доски к цементным стяжкам или к непитьвающим основаниям, таким как мрамор, керамические плитки, предварительно очищенные и огрунтованные **Parcol Primer P, UZIN PE 414 Turbo**. Клей не содержит воды. Отлично заполняет неровности основания, обладает стабильностью и отсутствием усадки во время схватывания, а после отверждения остаётся эластичным. Клей характеризует короткое время связывания и высокое сопротивление срезу. Клей можно применять для пола с системой обогрева.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	бежевый
Шов	эластичный
Температура окружающего воздуха	15-25С.
Вязкость (Brookfield) при 20°C	50000 - 120000
Относительная влажность воздуха	до 65%
Влажность основания	ниже 2% (метод СМ)
Время работы	40-60 мин.
Время полного затвердения	24 часа
Расход	1000-1400 г/м <sup>2</sup>

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Размер массивной доски не более 1500\*150\*20мм.

Поверхность должна быть сухой и чистой. Всегда проверяйте влажность основания, которая должна быть не более 2% (измеряется методом СМ). Не применять клея на основаниях, которые не защищены от влаги. Перед применением клей должен быть доведен до комнатной температуры, около 20°C. Содержание упаковки Б влить в упаковку А и тщательно перемешать электромиксером, обращая внимание на смешение компонентов находящихся у стен упаковки и на дне. Поверхность обработать грунтовочным средством **Parcol Primer P** или **Uzin PE 414 Turbo** затем при помощи зубчатого шпателя нанести клей.

Циклевку и лакировку проводить после полного схватывания клея (не раньше, чем через 72 часа после укладки паркета), однако, в связи с акклиматизацией древесины в помещении рекомендуемый период это 14 суток.

**Запрещено разбавлять клей! Смесь компонентов А и Б использовать не позднее 120 минут!**

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** – смотри паспорт безопасности.

**УПАКОВКА:** ведра 10 кг (вместе с отвердителем).

**СРОК ГАРАНТИИ:** 12 месяцев со дня изготовления. Продукт должен храниться в закрытых контейнерах, в помещениях с температурой от +5°C до +25°C.

#### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

*„Данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, не являются гарантией свойств в юридическом смысле из за того что мы не имеем влияния ни на многообразие ни на способы применения материалов употребляемых вместе с нашим производством. Данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, не являются гарантией свойств **Предлагаем клиентом провести собственные испытания для определения применимости.***